

Proizvajalec: XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 1371 Mayfield Place, Richmond B.C, CANADA V6V 2G9

Lastnosti: XYPEX® Gamma Cure je zaščitno sredstvo, namenjeno predvsem za uporabo z izolacijskimi materiali XYPEX®. Material Gamma Cure opočasnjuje izparevanje vode s površine betona, lahko se pa uporabi tudi kot alternativa negi z vodo, katero jo je predpisal proizvajalec. XYPEX Gamma Cure se prav tako lahko uporabi za hitrejšo rast kristalov izolacijskih materialov XYPEX. Po nanosu se na površini betona naredi prozoren film, kateri ščiti površino betona od prekomernega sušenja v času od 2 do 3 dni. Po ca. 4 dneh material XYPEX® Gamma Cure preneha izparevati. Po prenehanju izparevanja ne ostanejo nikakršne sledi na površini betona.

Lastnosti proizvoda:

Barva raztopine	modrikasta
Barva nastalega filma	transparentna
Sušenje (nelepljivo na dotik)	do 2 uri

Priprava podlage:

XYPEX® Gamma Cure je mogoče nanašati na čisto betonsko površino, po možnosti na površino tretirano z materialom XYPEX®. V primeru uporabe premaza XYPEX Gamma Cure do 2 uri po nanosu izolacijskih materialov XYPEX

Material: Material se razredči v razmerju 1 del zmesi XYPEX Gamma Cure : 3 deli vode. Aplikacija materiala XYPEX® Gamma Cure se izvaja s škropljenjem.

Staranje:

Material XYPEX® Gamma Cure ni potrebno posebej varovati pri aplikacijah v normalnih toplotnih in atmosferskih pogojih. V primeru visokih temperatur, izpostavljanju direktnemu soncu, močnemu vetru, se priporoča material XYPEX Gamma Cure vlažiti z vodo, da bi se zaščitil pred prekomernim sušenjem.

Pakiranje: Proizvod je v plastenki od 3,79 l in plastenki od 18,95 l.

Higiena dela: Zmes je alkalična in netoksična ter je odobrena za uporabo zaščite betona za rezervoarje pitnih vod. Če zmes pride v stik z očmi, jih je potrebno izpirati s curkom čiste vode in takoj poiskati zdravniško pomoč. Če se zmes zaužije, je treba takoj popiti 3 do 4 kozarca mleka ali vode, ne izzivati bruhanja in takoj poiskati zdravniško pomoč. Pri delu se priporoča uporaba osebnih zaščitnih sredstev. Če zmes pride v stik s kožo, jo je potrebno očistiti z milom in namazati z regeneracijsko kremo.

Področje uporabe: Nanaša se na betonske konstrukcije vseh vrst, ponavadi na slabo dostopnih mestih, kjer se ne more zagotoviti pravilna nega aplikacijskih materialov XYPEX ali na mestih, kjer obstaja nevarnost predčasnega sušenja apliciranih materialov XYPEX (na soncu, pri močnem vetru, ipd.). Primeren je tudi za preventivo nastajanja razpok na betonskih premazih in prevlek večjih razmer.

Skladiščenje: Skladišči se v originalni nepoškodovani embalaži, v suhem okolju pri minimalni temperaturi +7 °C. Če se upoštevajo pogoji skladiščenja, ima material garancijo 1 leto od datuma proizvodnje.

En paket: 3,79 l zmesi XYPEX® Gamma Cure je dovolj za zaščito ca. 74 m² (približno 20 m²/1 liter).